

**FEYCOSTRIP 782****04.2011** 1/2**OPIS**

<b>Vrsta:</b>	1K vodni lak za odstranjevanje
<b>Področje uporabe:</b>	V jeklo in stroje gradnji kot enostavno odstranljiva zaščita, tudi korozijska, v lakirnih kabinah za enostavnejše čiščenje kabin.
<b>Primerne podlage:</b>	Železo, jeklo, pocinkano železo, aluminij, baker različne umetne podlage in steklo.
<b>Lastnosti:</b>	hitro sušeč lak, enostavno odstranljiv, brez škodljivih substanc za podlago Temperaturno odporen do-18oC.
<b>Barvne nianse:</b>	transparentno moder, brezbarven, bel,
<b>Sijaj:</b>	svileni sijaj

**TEHNIČNI PODATKI**

Navedeni tehnični podatki se nanašajo na barvni ton transparentno moder. Za ostale barvne tone lahko nekoliko odstopajo.

<b>Suha snov:</b>	ca 52%
<b>Volumen suhe snovi:</b>	ca 48%
<b>Gostota:</b>	ca 1,05 g/ml
<b>Dobavna viskoznost:</b>	ca 50 dPas pri 20 oC
<b>Teoretična poraba pri 150 my DSF:</b>	ca 2,7 m <sup>2</sup> /kg <sup>TM</sup> to je 370 g/m <sup>2</sup> Praktična izdatnost zavisi od načina nanosa, oblike, strukture in hrapavosti podlage, kot od delovnih pogojev.
<b>Skladiščenje:</b>	12 mesecev v originalno zaprtih posodah

**NAVODILO ZA DELO**

<b>Predpriprava podlage:</b>	<b>Splošno:</b> podlaga mora biti čista, suha, brez prahu, rje, olja in masti. Stare slabo oprijemajoče premaze v celoti odstraniti., še dobro držeče pa obrusiti. Površina mora biti pripravljena skladno DIN EN ISO 12944-4
<b>Redčilo:</b>	voda
<b>Priporočljiva DSF:</b>	100 do 200 my
<b>Pogoji dela:</b>	Optimalna delovna temperatura leži med + 15 in + 25 oC.

<b>Način nanosa:</b>	Čopič, valjček	Brizganje (zrak)	Brizganje (airless)
Redčenje	Po potrebi	Ca 5-15%	Ca 5%
Šobe:		1,5 – 2,2 mm	0,28 – 0,33 mm
Tlak		3-5 bar	>150 bar
Pri nanosu z valjčkom je potrebno računati na reducirano debelino nanosa.			

<b>Zračno sušenje</b>	Prašna suhost	Suhost na oprijem	Končna suhost
	Ca 30 min	2 – 3 h	4 – 6 h
Časi sušenja se nanašajo na temperaturo sušenja pri 20oC in 65% rel.vlagi in DSF 150 my.			

**Čiščenje orodja:** Takoj po uporabi z vodo.

**Splošni napotki**

Pri uporabi teh proizvodov upoštevajte:

- | Varnostni list
- | in vse veljavne zakonske predpise

Večina v predmetnem tehničnem listu navedenih podatkov in informacij se nanaša na naše dosedanje znanje in so kot taki, brez sleherne odgovornosti z naše strani, posredovani naprej. Kupci in uporabniki naših proizvodov morajo na lastno odgovornost preveriti ustreznost naših proizvodov glede na njihove zahteve.

Proizvaja:  
**FEYCOLOR GmbH**  
Maxhuettenstrasse 6  
D-93055 Regensburg

Tel: +49 941 604970, Fax: +49 941 6049730