

RUSTICAL CONCEPT GRUND 0701 N

Januar 2010

I. Opis proizvoda:

Tip:	Impregnacijska lazura na vodni osnovi za potapljanje, oblivanje in čopič, preskušena po EN 152.1, EN 113. RAL –ov znak kvalitete.
Namen uporabe:	Temelj za lazirajoče in pokrivne sisteme. Ne uporabljati pri lesovih, ki pridejo v neposredni stik z živili.
Delovanje:	Služi za zaščito statično neobremenjenih lesenih konstrukcij, ki niso v stiku z zemljo v zunanjem področju, pred gnilobo in modrenjem po DIN 68 800, del 3.
Učinkovina:	0,95 mg/L propikonazol, 0,07 mg/L permetrin
Pomembne karakteristike:	- odlično oblivanje - globoka penetracija - vodoodbojnost - odlična oprijemljivost v sistemu
Barva:	po izbiri
Embalaza:	1, 4, 20 ali 120 L

II. Tehnični podatki:

Vezivo:	modificirana alkidna smola
Gostota:	1,00 g/cm ³ (+-0,02) pri 23°C
Vsebnost suhe snovi:	15 Vol.% (+-2,5) pri 23°C
Razredčilo:	vodovodna voda
Čiščenje orodja:	vodovodna voda. (če se je premaz že utrdil Sigma razredčilo 91-11)
pH vrednost:	9,0 (+-0,5) pri 23°C
Plamenišče (po ISO1523)	odpade
Teoretična poraba:	ca 10 m ² /l pri 100 my MF: 15 my SF Ca 12,5 m ² /l pri 80 my MF: 12 my SF
Skladiščenje:	V originalni dobro zaprti embalaži, v suhem in ne prevročem prostoru, zavarovanem pred zmrzaljo skladiščenje min. 12 mesecev.

III. Navodilo za delo:

Čas sušenja pri 23°C prašna suhost: po ca. 30 min.
in 50% rel. zračni vlagi): suhost na otip: po ca. 2 h
prelakiranje: po ca. 4 h

Pospešeno sušenje (pri 30 °C in 40% zračni vlagi): prelakiranje: po ca.2 h

Delovna viskoznost 20 °C: ca 19 – 21s /3mm (max. 10% redčeno z vodo)

Načini nanosa: postopek poraba ml/m² poraba m²/l

Potapljanje/
oblivanje ca 80 –100 ca 10-12,5

Priporočljiv nanos: čopič: ca 50 ca 20
200 – 250 ml/m²

Delovna temperatura: Ne pod 15 °C. Temp. velja za podlago in za okolico. Nižje temp. znatno podaljšajo čas sušenja. Max. zračna vlaga 75%.

Priprava podlage: Podlaga mora biti čista in suha. Vlažnost lesa med 11-17%.
Na kvaliteto površine močno vpliva brušenje, zato je zelo pomembno brušenju posvetiti pozornost.

Priporočljive kombinacije:

1.

Temelj	Rustikal Concept Grund	Rustikal Concept Grund
Vmesni nanos	Rustikal WS Color Rustikal WS Sealer Rustikal Concept Intermediate Rustikal Concept Duennschichtlasur	Rustikal WS Color Rustikal WS Sealer Sigmalith Systema Primer weiss Sigmalith Systema Primer baza Z Sigmalith Acryl Sealer weiss Sigmalith Systema MB Sealer
Končni nanos	Rustikal Concept Top /premium/ Rustikal Concept Duennschichtlasur	Sigmalith Systema Top PA

2.

Impregnacija	Rustikal Concept Conditioner	Rustikal Concept Grund
Temelj	Rustikal Concept Grund Rustikal WS Color Rustikal WS Sealer	Rustikal WS Color Rustikal WS Sealer Sigmalith Systema Primer weiss Sigmalith Systema Primer baza Z
Vmesni nanos	Rustikal WS Color Rustikal WS Sealer Rustikal Concept Intermediate Rustikal Concept Duennschichtlasur Rustikal MB Sealer	Rustikal WS Color Rustikal WS Sealer Sigmalith Systema Primer weiss Sigmalith Systema primer obarvan Rustikal Concept Intermediate Sigmalith Acryl Sealer weiss Sigmalith Acryl Sealer baza Z Sigmalith Systema MB Sealer
Končni nanos	Rustikal Concept Top PA Rustikal Concept Duennschichtlasur	Sigmalith Systema Top PA Acryl Satin

Pomembno opozorilo:

Upoštevajte, da brezbarvni ali zelo rahlo tonirani premazi zaradi visoke propustnosti UV žarkov niso primerni za zunanje površine.

Upoštevati je potrebno navodila proizvajalca. Potrebne varnostno tehnične podatke dobite v Varnostnem listu.