

RUSTIKAL WS SEALER II

I. Opis proizvoda

Vrsta:	Premaz na vodni osnovi za potaplanje, oblivanje in mazanje.
Namembnost:	Kot vmesni zaščitni premaz za vse vrste lesnih konstrukcij po meri kot so okna, vrata in ostalih lesnih konstrukcij. Primeren za vse običajne lesne vrste, še posebej za tiste z bogato vsebnostjo lesnih substanc.
Pomembno:	- Izolacijsko delovanje - odbija vodo - fungicidno nastavljen
Barva:	obarvan po vaši želji
Embalaža:	20/120 L

II. Tehnični podatki

Vezivo:	modificirana alkidna smola
Gostota:	1,05 (+-0,02) g/cm ³ pri 23 oC
Vsebnost suhe snovi:	23vol.% (+- 2,5) pri 23oC
Razredčilo:	v kolikor je potrebno – voda
Čiščenje orodja:	takoj po zaključnem delu s tekočo vodo. Če je material že zasušil uporabiti razredčilo SIGMA 91-11
Vrednost pH:	7,5 (+-0,5) pri 23 oC
Teoretična poraba:	potaplanje/oblivanje/mazanje Nerazredčeno: ca 10,5 m ² /L pri 100 my mokro; sledi ca 25 my suho +10% voda: ca 13,0 m ² /L pri 80 my mokro; sledi ca 20 my suho
Skladiščenje:	V dobro zaprti originalni embalaži, v hladnem in suhem prostoru, zaščitnim pred zmrzaljo, najmanj 12 mesecev.

III. Navodilo za delo

Čas sušenja (pri 23 oC in 50% rel.vlage)	Prašno suho:	po ca. 30 min
	suho na oprijem:	po ca 4 urah
	suho za nadaljnje delo:	po ca 6 urah. Ali sušenje preko noči.

Pospešeno sušenje (pri 35 oC in 40 % r. vlagi):	suho za nadaljnje delo	po ca 2 urah v zračnem sušilniku
--	------------------------	----------------------------------

Delovna viskoznost 20oC:ca 13-14 s 4mm
Ca 24-26s 3mm
+10% vode

Nanosna količina:	Postopek	poraba ml/m ²	poraba m ² /litr
Brizganje:	Potaplanje in oblivanje:	ca 80 – 100	ca 10,5 – 13
	Mazanje:	»	»

Delovna temperatura: Priporočljivo je, da se ne dela pri temperaturah pod 15 oC. (To velja tako za temperaturo podlage, kot okolice). Sušenje se pri nižjih temperaturah znatno podaljša. Max. zračna vlaga 75%.

Podlaga: Podlaga mora biti čista in suha. Vlažnost lesa naj bo med 11 in 17%.

IV. Zaščitni sistemi

Temeljni premaz:	RCG // RCG Koncentrat	RCG koncentrat// RCG
Vmesni premaz:	Sigmolith Scryl Sealer baza Z Rustikal WS Sealer II Rustikal WS Color Rustikal Concept Intermediate Rustikal Concept Duennschichtlasur	RWS Sealer RWS Color SSP SSP baza Z S.acryl Sealer bel S.acryl Sealer baza Z SS MB Sealer bel
Končni premaz:	RCT PA Premium R2 RCDuennschichtlasur	SST PA// Premium//

Možne so seveda tudi še drugačne kombinacije. Prosimo, pokličite nas!

Pri zaščiti igličarjev in listnatih lesov rezistenčnega razreda 3-5 je **obvezno** kot temeljni premaz uporabiti RCG ali RCG koncentrat.

VI. Splošna napotila

Vse varnostne podatke, kakor tudi navodila za odstranjevanje dobite v varnostnem listu izdelka. Praksa izkazuje različne porabe materiala, odvisno od vrst in predpriprave lesov.

