

## Rustikal WS Color

### I. Opis proizvoda

Vrsta:	Temeljni in ali vmesni zaščitni premaz na vodni osnovi za potapljanje, oblivanje in mazanje.
Namembnost:	Kot izolacijski temeljni in ali vmesni zaščitni premaz za lesne vrste z vodo topnimi lesnimi substancami.
Pomembno:	- izolacijsko delovanje pri lesovih bogatih z lesnimi substancami - vodo odbojno delovanje - vsebuje 0,4 % IPBC
Barva:	brezbarven odnosno po želji
Embalaza:	20 in 200 L

### II. Tehnični podatki

Vezivo:	Modificiran alkid
Gostota:	1,00(+0,02) g/cm <sup>3</sup> pri 23 oC
Vsebnost suhe snovi:	19% vol. (+- 2,5) pri 23oC
Razredčilo:	v kolikor je potrebno – voda
Čiščenje orodja:	takoj po zaključenem delu s tekočo vodo. Če je material že zasušil uporabiti razredčilo SIGMA 91-11
Vrednost pH:	7,5 (+-0,5) pri 23 oC
Teoretična poraba:	Potapljanje: ca 12,5 m <sup>2</sup> /L pri 80 my mokro; sledi 15 my suho
Skladiščenje:	V dobro zaprti originalni embalaži, v hladnem in suhem prostoru, zaščitnim pred zmrzaljo, najmanj 12 mesecev.

### III. Navodilo za delo

Čas sušenja (pri 23 oC in 50 % rel vlage):	Prašno suho:	po ca 30 min	
	suho na oprijem	po ca 2 urah	
Pospešeno sušenje (pri 35 oC in 40 % r. vlagi):	suho za nadaljnje delo	po 3-4 urah. Ali sušenje preko noči.	
	suho za nadaljnje delo	po 1 uri v zračnem sušilniku	
Viskoznost:	ca 20 – 22 s 3mm		
Nanosna količina glede na aplikacijo:	aplikacija	poraba ml/m <sup>2</sup> (brez izgub)	izdatnost m <sup>2</sup> /l
	potapljanje/ oblivanje	ca 80 do 100	ca 10 do 12,5
	s čopičem:	ca 80 do 100	ca 10 do 12,5
Delovna temperatura:	Priporočljivo je, da se ne dela pri temperaturah pod 15 oC. ( To velja tako za temperaturo podlage, kot okolice). Sušenje se pri nižjih temperaturah znatno podaljša. Max. zračna vlaga 75%.		
Podlaga:	Podlaga mora biti čista in suha. Vlažnost lesa naj bo med 11 in 17%.		

### IV. Zaščitni sistemi

**Lazurni sistem****Pokrivni sistem**

Impregnacija:	-	-
---------------	---	---

Temeljni premaz:	RCG // RCG koncentrat	RCG // RCG koncentrat
Vmesni premaz:	RWS Color// RWS Sealer// RC Intermediate// RC Duennschichtlasur	RWS Color// RWS Sealer// SSP// SSP baza Z// S. Acryl Sealer weiss// S. Acryl Sealer baza Z// SS MB Sealer weiss
Končni premaz:	RCT PA // Premium R2// RC Duennschichtlasur	SST PA// Premium Satin

Možne so seveda tudi še drugačne kombinacije. Prosim, pokličite nas!

Pri zaščiti igličarjev in listnatih lesov rezistenčnega razreda 3-5 je **obvezno** kot temeljni premaz uporabiti RCG ali RCG koncentrat.

#### VI. Splošna napotila

Vse varnostne podatke, kakor tudi navodila za odstranjevanje dobite v varnostnem listu izdelka. Praksa izkazuje različne porabe materiala, odvisno od vrst in predpriprave lesov.

**Upoštevajte prosim, da brezbarvni ali zelo rahlo tonirani transparentni premazi zaradi visoke propustnosti UV žarkov niso primerni za zunanjo uporabo.**